Scheda tecnica

Gutex Thermofibre

Isolamento in fibra di legno da insufflare per il riempimento di elementi a telaio in legno, sottostrutture e intercapedini in tetti, pareti e pavimenti



Componenti

- Legno di abete rosso e abete bianco non trattato
- 5,00 % Sali di ammonio

Smaltimento

- Codici rifiuti secondo il CER: 030105, 170201

Dati tecnici

Densità di insufflaggio esposta [kg/m³]	25 - 30
Densità di insufflaggio a riempimento cavità [kg/m³]	29 - 45
Conduttività termica dichiarata λD [W/mK]	0,038
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo [μ]	1 - 2
Resistività al flusso d'aria [kPa s/m²]	≥ 3
Reazione al fuoco, Euroclasse secondo EN 13501-1	E
Capacità termica specifica [J/kgK]	2.100
Valutazione Tecnica Europea	ETA-12/0181

CE 17

Scheda tecnica

Gutex Thermofibre

Versione	Imballato	Non imballato
Spessore	330	
Lunghezza × Larghezza [mm × mm]	800 x 400	
Peso per balla [kg]	15,00	
Balle per pallet	21	18
Peso per pallet [kg]	330	290

Scheda tecnica

Gutex Thermofibre

Campi di applicazione

- Tra i montanti in legno di pareti interne ed esterne
- Isolamento tra i travetti
- Isolamento del solaio
- Pareti divisorie/costruzioni a secco
- Isolamento interno

Vantaggi

- Flessibile nella forma e disponibile in diversi formati
- Resistente all'assestamento a partire da 29 kg/m³
- Elevata qualità costante delle fibre
- Lavorazione semplice e veloce
- Igroregolante
- aperto alla diffusione del vapore
- Certificato natureplus®
- Prodotto in Germania (Foresta Nera)